

## 試驗報告



報告編號：HR-23-00079

頁數：1 OF 1

報告日期：112年03月29日

委託單位：國際桃陽股份有限公司  
 地址：台北市中正區金山北路1號12樓  
 產品名稱：銅管0材  
 供應廠商：國際桃陽股份有限公司  
 送驗廠商：國際桃陽股份有限公司  
 收件日期：112年01月13日  
 試驗日期：112年01月13日~112年03月29日  
 產品規範：依客戶提供試驗項目及要求實施之-JIS H3300:2006 C1220T-0  
 試驗方法：JIS Z2241:2011, OES  
 備註：1. 以上資料(產品名稱、送驗廠商、收件日期及試驗日期除外)及  
 下述報告內容標示#處係由顧客提供  
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

### 試驗結果：

樣品名稱	抗拉強度	伸長率(%)
-	N/mm <sup>2</sup>	G. L. =50mm
銅管0材(φ6.35×0.8t)	228	50
銅管0材(φ9.52×0.8t)	234	46
銅管0材(φ12.7×0.8t)	256	47
銅管0材(φ15.88×1.0t)	244	43
銅管0材(φ19.05×1.2t)	220	46
#規範值(C1220T-0)	205 以上	40 以上



化學成份(%)	P	Cu
銅管0材(φ6.35×0.8t)	0.030	99.92
銅管0材(φ9.52×0.8t)	0.030	99.91
銅管0材(φ12.7×0.8t)	0.030	99.93
銅管0材(φ15.88×1.0t)	0.028	99.92
銅管0材(φ19.05×1.2t)	0.032	99.93
#規範值(C1220)	0.015~0.040	99.90 以上

註：1. 樣品描述：同樣品名稱。  
 2. 本試驗報告之試驗地點同實驗室地址。

----- oOo -----

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人